



SUPERALLOYS

ORIC ITALIANA S.R.L.

Indirizzo: Via dell' Industria, 4 - Zona Industriale

Località: Castel San Giovanni 29015 (PC) Italy

Tel: +039 0523 882498

Fax: +039 0523 883111

Email: info@oric.it

Tabella Alluminio

ALLUMINIO	SPECIFICHE	ANALISI									
	UNI EN 573-3	Al	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Altri
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1200	Al 99,0	99	1		0,05	0,05			0,1	0,05	0,05
1050A	Al 99,5	99,5	0,25	0,4	0,05	0,05	0,05		0,07	0,05	0,03
1070A	Al 99,7	99,7	0,2	0,25	0,03	0,03	0,03		0,07	0,03	0,03
3003	Al Mn1 Cu	BAL	0,6	0,7	0,05 – 0,2	1 – 1,5			0,1		0,05
3004	Al Mn1 Mg1	BAL	0,3	0,7	0,25	1 – 1,5	0,8 – 1,3		0,25		0,05
5005	Al Mg1	BAL	0,3	0,7	0,2	0,2	0,5 – 1,1	0,1	0,25		0,05
5251	Al Mg2	BAL	0,4	0,5	0,15	0,1 – 0,5	1,7 – 2,4	0,15		0,15	0,05
6082	Al Si1 Mg Mn	BAL	0,7 – 1,3	0,5	0,1	0,4 – 1	0,6 – 1,2	0,25	0,2	0,1	0,05