



SUPERALLOYS

ORIC ITALIANA S.R.L.

Indirizzo: Via dell' Industria, 4 - Zona Industriale

Località: Castel San Giovanni 29015 (PC) Italy

Tel: +039 0523 882498

Fax: +039 0523 883111

Email: info@oric.it

Tabella Inox

INOX	SPECIFICHE	ANALISI											
	UNS	C	Cr	Mn	Ni	P	Si	S	Fe	Mo	N	Ti	Cu
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
304L	S 30403	0,03	18 – 20	2	8 – 13	0,045	1	0,03	65 – 74				
310	S 31000	0,08	24 – 26	2	19 – 22	0,045	1	0,03	54				
316L	S 31603	0,03	16,5 – 18,5	2	10 – 13	0,045	1	0,03	65	2,5			
317L	S 31703	0,03	17,5 – 19,5	2	13 – 16	0,045	1	0,03	61	3,5			
321	S 32100	0,08	17 – 19	2	9 – 12	0,045	0,75	0,03	70		0,1	0,7	
347	S 34700	0,08	17 – 19	2	9 – 13	0,045	1	0,03	68				
410	S 41000	0,08 – 0,15	11,5 – 13,5	1		0,04		0,03	86				
416	S 41600	0,08 – 0,15	12 – 14	1,25		0,06	1	0,15	84	0,6			
420	S 42000	0,16 – 0,25	12 – 14	1		0,04	1	0,03	85				
430	S 43000	0,12	14 – 18	1		0,04	1	0,03	79 – 87				
440	S 44002	0,65 – 0,75	14 – 16	1			1		78,5 – 82,6	0,75			
446	S 44600	0,15 – 0,2	26 – 29	1,5	0,25	0,04	1	0,03	75				
630	S 17400	0,07	15 – 17,5	1	3 – 5		1		75,5				3 – 5
254	S 31254	0,02	19,5 – 20,5	1	17,5 – 18,5	0,03	0,8	0,01	56	6 – 6,5	0,18 – 0,22		0,5 – 1
904L	N 08904	0,02	19 – 23	2	23 – 28	0,04	1	0,03	38,9 – 53	4 – 5	0,1		1 – 2
Duplex	S 31803	0,03	21 – 23	2	4,5 – 6,5	0,03	1	0,02	63,7 – 71,9	2,5 – 3,5	0,08 – 0,2		
Superduplex	S 32750	0,03	24 – 26	1,2	6 – 8	0,035	0,8	0,02		3 – 5	0,24 – 0,32		0,5
Superduplex	S 32760	0,03	24 – 26	1	6 – 8	0,03	1	0,01		3 – 4	0,2 – 0,3		0,5 – 1