



**SUPERALLOYS**

**ORIC ITALIANA S.R.L.**

*Indirizzo: Via dell' Industria, 4 - Zona Industriale*

*Località: Castel San Giovanni 29015 (PC) Italy*

*Tel: +039 0523 882498*

*Fax: +039 0523 883111*

*Email: [info@oric.it](mailto:info@oric.it)*

## *Tabella Titanio*

TITANIO	SPECIFICHE		ANALISI										
	UNS		Ti	C	H	Fe	N	O	Pd	Ni	Mo	Al	V
		%	%	%	%	%	%	%					
Grado 1	R 50250	BAL	0,08	0,013	0,2	0,05	0,1						
Grado 2	R 50400	BAL	0,08	0,013	0,25	0,06	0,2						
Grado 3	R 50550	BAL	0,1	0,013	0,3	0,06	0,25						
Grado 4	R 50700	BAL	0,1	0,015	0,5	0,05	0,4						
Grado 5	R 56400	BAL	0,08	0,015	0,40	0,05	0,2				5,5 – 6,75	3,5 – 4,5	
Grado 7	R 52400	BAL	0,08	0,013	0,25	0,03	0,12	0,12 – 0,15					
Grado 11	R 52250	BAL	0,08	0,013	0,2	0,03	0,08	0,12 – 0,15					
Grado 12	R 53400	BAL								0,8	0,3		