



SUPERALLOYS

ORIC ITALIANA S.R.L.

Indirizzo: Via dell' Industria, 4 - Zona Industriale

Località: Castel San Giovanni 29015 (PC) Italy

Tel: +039 0523 882498

Fax: +039 0523 883111

Email: info@oric.it

Tabella Saldatura Inox

INOX	SPECIFICHE	ANALISI										
	AWS	C	Cr	Mn	Ni	P	Si	S	Fe	Mo	N	Cu
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
308L	308L-17	0,02	20	1,8	10,5		0,85					
309L	309L-17	0,02	23,5	1,8	13,5		0,8					
310	310-17	0,12	25,5	1,6	21		0,35					
312	312-17	0,11	30	1,9	9,5		0,45					
316L	316L-17	0,02	18,5	1,7	12		0,85			2,6		
317L	317L-17	0,02	19	1,7	13,5		0,40			3,5		
347	347-17	0,05	19,5	1,2	10		0,85					
904L	385-17	0,01	20	1,7	25,5		0,35			4,5	0,1	1,5
Duplex	2209-17	0,02	23	1,6	8,5		0,5			3,1	0,17	
Superduplex	2507	0,02	25	0,4	9,5		0,35			4	0,25	